

ДЕКЛАРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ)

№ 5902610500183

1. Уникальный идентификационный код типа изделия:

5902610500183

2. Планированное применение или применения:

Плитки керамические прессованные всухую (для облицовки внутренних стен), предназначенные для укладки стен внутри жилых зданий и зданий общественного пользования а также в промышленных объектах не подвергающихся действию минусовых температур.

3. Производитель:

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. Уполномоченный представитель:

НК - не касается

5. Система или системы оценки и проверки постоянства параметров использования строительного изделия, определенные в приложении V:

Система оценки: 4

6а. Гармонизированный стандарт:

EN14411:2012

Сертифицированные органы:

НК - не касается

6б. Европейский документ оценки:

НК - не касается

Европейская техническая оценка:

НК - не касается

Отдел, занимающийся вопросами технической оценки:

НК - не касается

Сертифицированные органы:

НК - не касается

7. Заявленные параметры использования:

Параметры использования	Уровни и / или классы	Справочный документ
Огнеупорность	A1	EN14411:2012
Выделение опасных веществ:	-	-
Выделение Pb (свинец)[мг/дм ³]	≤ 0,8	EN14411:2012
Выделение Cd (кадмий)[мг/дм ³]	≤ 0,07	EN14411:2012
Сила сцепления/ адгезия [Н/мм ²]:	-	-
-цементные клеи	≥ 0,5	EN14411:2012
-дисперсионные клеи	≥ 1	EN14411:2012
-клеи на базе реактивных смол	≥ 2	EN14411:2012
-раствор	потребительские свойства неопределены	EN14411:2012
Устойчивость к термическому шоку	Устойчивые	EN14411:2012
Разрывное усилие [Н]	минимум 600	EN14411:2012
Противоскольжение (скольжение) согл. стандарту DIN 51130	НК - не касается	EN14411:2012
Чувство осязания (ощущение прикосновения)	потребительские свойства неопределены	EN14411:2012
Прочность для:	-	-
-применения внутри помещений	СООТВЕТСТВУЕТ	EN14411:2012
-применения снаружи: устойчивость к замораживанию - оттаиванию (морозостойкость)	НК - не касается	EN14411:2012

8. Соответствующая техническая документация или специальная техническая документация:

Не распространяются на

Потребительские свойства указанного выше изделия соответствуют комплексу заявленных потребительских свойств. Исключительную ответственность за выдачу данной декларации о потребительских свойствах, в соответствии с регламентом (ЕС) № 305/2011, несет указанный выше производитель

От имени производителя подписал(ы):

**Karol Goździk - Директор по производств
в Tomaszów Mazowiecki на 2018-09-01**

h. G. 10. 10.

Относится к продукту: MURO GRYS ŚCIANA STRUKTURA 25X40 G1
ГРУППА: VIII

1. Дополнительная информация о потребительских свойствах

Плитки керамические прессованные всухую, предназначенные для укладки стен внутри жилых зданий и зданий общественного пользования а также в промышленных объектах не подвергающихся действию минусовых температур.

Свойства	Уровни и / или классы	Справочный документ
Толщина	8,0 мм	EN14411:2012
Допустимое отклонение (ширины) от рабочего размера	± 0,5 %; ± 2,0 мм	EN14411:2012
Допустимое отклонение (длины) от рабочего размера	± 0,5 %; ± 2,0 мм	EN14411:2012
Допустимое отклонение (толщины) от рабочего размера	± 10 %; ± 0,5 мм	EN14411:2012
Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (ширины)	± 0,3 %; ± 1,5 мм	EN14411:2012
Максимально допустимое отклонение кромки (края) от прямой относительно рабочего размера (длины)	± 0,3 %; ± 1,5 мм	EN14411:2012
Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно ширины	± 0,5 %; ± 2,0 мм	EN14411:2012
Максимально допустимое отклонение от прямого угла относительно длины	± 0,5 %; ± 2,0 мм	EN14411:2012
Максимально допустимое отклонение кривизны центра от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 мм / - 1,5 мм	EN14411:2012
Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскостности поверхности относительно рабочего размера ширины	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 мм / - 1,5 мм	EN14411:2012
Максимально допустимое отклонение боковой кривизны от плоскости поверхности относительно рабочего размера длины	+ 0,5 % / - 0,3 %; + 2,0 мм / - 1,5 мм	EN14411:2012
Максимально допустимое отклонение кривизны углов от плоскости поверхности относительно диагонали, рассчитанной исходя из рабочих размеров	± 0,5 %; ± 2,0 мм	EN14411:2012
Водопоглощаемость E _v [%]	> 10	EN14411:2012
Прочность на изгиб [Н/мм ²]	минимум 12	EN14411:2012
Устойчивость к истиранию (глазурированная плитка)[мм ³]	НК - не касается	EN14411:2012
Устойчивость к истиранию глазури (глазурированная плитка) PEI/ кол-во оборотов	параметры использования не определены	EN14411:2012
Устойчивость к образованию микротрещин	Устойчивые	EN14411:2012
Ударопрочность	параметры использования не определены	EN14411:2012
Устойчивость к пятнообразованию / загрязнению	минимум класс 3	EN14411:2012
Химическая устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	параметры использования не определены	EN14411:2012
Химическая устойчивость к концентрированным кислотам и щелочам	НК - не касается	EN14411:2012
Устойчивость к средствам бытовой химии и добавкам в воду в бассейне	Категория А	EN14411:2012
Естественная радиоактивность [Бк/кг]	f1 ≤ 1, f2 ≤ 240	EN14411:2012

2. Документы

Гигиенический атест НК/В/0317/01/2016

От имени производителя подписал(ы):

Karol Goździk - Директор по производств
в Tomaszów Mazowiecki на 2018-09-01

